



天津大沽化工股份有限公司

厂址：天津市塘沽区兴化道一号
电话：86-022-65337159
更新日期：2018.11.30

物料性能	测试方法	测试条件	单位	DG-417C	DG-417KF	DG-MG94KF
IZOD冲击强度	IS0180	4.0mm, 23℃	kJ/m ²	19.2	19.4	17.8
熔体流速	IS01133	220℃, 10kg	g/10min	19.1	19.9	34.9
弯曲模量	IS0178	4.0mm, 2.0mm/min	Mpa	2258	2353	2342
弯曲强度	IS0178	4.0mm, 2.0mm/min	Mpa	68.3	69.6	67.5
拉伸屈服应力	IS0527	4.0mm, 50mm/min	Mpa	45.9	45.5	42.5
维卡软化温度	IS0306	50N, 50℃/h, (3-6.5) mm	℃	99.5	99.5	98.9
比重	IS01183	23℃	g/cm ³	1.04	1.04	1.04
洛氏硬度	GB/T9342	-	R Scale	111	111	110
热变形温度	IS075	-	℃	75	75	75
燃烧性	UL-94	1.5mm	-	HB	HB	HB

以上数据是典型数值，不是保证数值

测试是在特定实验室条件下进行的

如有疑问，请咨询业务人员，电话：86-022-65337159