



天津大沽化工股份有限公司

厂址：天津市塘沽区兴化道一号
电话：86-022-65337159
更新日期：2018.11.30

| 物料性能 | 测试方法 | 测试条件 | 单位 | DG-417C | DG-417KF | DG-MG94KF |
|----------|----------|------------------------|-------------------|---------|----------|-----------|
| IZOD冲击强度 | IS0180 | 4.0mm, 23℃ | kJ/m ² | 19.2 | 19.4 | 17.8 |
| 熔体流速 | IS01133 | 220℃, 10kg | g/10min | 19.1 | 19.9 | 34.9 |
| 弯曲模量 | IS0178 | 4.0mm, 2.0mm/min | Mpa | 2258 | 2353 | 2342 |
| 弯曲强度 | IS0178 | 4.0mm, 2.0mm/min | Mpa | 68.3 | 69.6 | 67.5 |
| 拉伸屈服应力 | IS0527 | 4.0mm, 50mm/min | Mpa | 45.9 | 45.5 | 42.5 |
| 维卡软化温度 | IS0306 | 50N, 50℃/h, (3-6.5) mm | ℃ | 99.5 | 99.5 | 98.9 |
| 比重 | IS01183 | 23℃ | g/cm ³ | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 洛氏硬度 | GB/T9342 | - | R Scale | 111 | 111 | 110 |
| 热变形温度 | IS075 | - | ℃ | 75 | 75 | 75 |
| 燃烧性 | UL-94 | 1.5mm | - | HB | HB | HB |

以上数据是典型数值，不是保证数值

测试是在特定实验室条件下进行的

如有疑问，请咨询业务人员，电话：86-022-65337159